

ПРОФИЛ CW 100 системен с дебелина на ламарината 0,6 мм

NORGIPS®

Вертикални профили (колони)



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Вертикален профил (колона) от поцинкована ламарина с дебелина 0,6 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначен за изработка на преградни стени и защитни стени. Когато се използва с хоризонтални профили UW, създава конструкция за сухо строителство NORGIPS, т.е. преградни стени, предстени обшивки.

Профили от ламарина 0,6 мм се използват в системи с деклариран клас на огнеустойчивост до REI 180 и при повишени изисквания за акустична изолация, напр. шумоизолиране на помещения.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Якост на опън [N/мм ²]	285
Реакция на огън	A1

Чертеж / размери	Предназначение / приложение	Вид ламарина	Номинална дебелина на ламарината [мм]	Поцинковани	Категория на корозивност
	За сухо строителство от гипсокартонени плоскости / за вътрешно приложение	DX51D	0,6	Z140	C1, C2



Плоскост + Профил + Смес + Аксесоари = Решения NORGIPS

ПРЕДИМСТВА

- **Системност.** Изпитани в системи за сухо строителство NORGIPS.
- **По-голяма твърдост.** По-малък риск от напукване - изработен от метална ламарина с дебелина 0,6 мм.
- **Пожарна безопасност.** Изпитани в противопожарни системи с обявена огнеустойчивост.
- **Акустична изолация.** Препоръчва се за акустични системи.
- **Сигурно закрепване на винтовете в профила.** Закрепване към ламарината 0,6 мм.
- **Маркировка на профила.** Описанията на профилите улесняват идентификацията на продукта.

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА**

Дължина* [м]	Групова опаковка [бр.]		Единично тегло [кг/м]
	Голяма връзка	Малка връзка	
2,6	120	12	0,92
3	120	12	0,92
3,5	120	12	0,92
4	120	12	0,92

* Други размери, напр. за размери на помещението до макс. 10 м, по поръчка

**Може да има различия в опаковането в зависимост от завода, в който се пакетира.

СЪВЕТИ

Профилите трябва да се използват в съответствие с препоръките на производителя и указанията на проектанта. Други приложения трябва да бъдат консултирани с проектанта.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Стандарти: БДС EN 13964:2014/NA:2014 "Окачени тавани. Изисквания и методи за изпитване. Национално приложение"; БДС EN ISO 12944-2:2018 "Бои и лакове. Антикорозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лакобояджийски системи. Част 2: Класификация на околните среди (ISO 12944-2:2017)".

Декларации за експлоатационни характеристики: налични на уебсайта www.norgips.bg

NORGIPS sp. z o.o.

ул. Рацлавицка 93 02-634 Варшава
тел. **+48 22 36 96 330**

www.norgips.bg

Данните в тази листовка представляват само описание на продукта. Това са общи насоки, основани на нашите знания и опит и не се отнасят за конкретни приложения. Тъй като постоянно подобряваме си усъвършенстваме нашите продукти, запазваме си правото

да променяме техните параметри без предварително уведомление. Представените данни не могат да бъдат основание за каквито и да е претенции. Ако имате въпроси, моля, свържете се с техническия отдел Норгипс / представител на Норгипс.