

NORGIPS EXTRA FINISH

NORGIPS®

Готова довършителна смес за шпакловка на фугите на гипсокартонени плоскости и тънкослойна шпакловка на минерални основи



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- Завършващо шпакловане на фугите на гипсокартонените плоскости (Q2)
- Тънкослойна шпакловка на цялата повърхност на гипсокартонени плоскости (Q3, Q4)
- Тънкослойна шпакловка на цялата повърхност на минерални основи
- Запълване на неравности на повърхности на минерални основи
- Шпакловане на повърхности с ниска адхезия

ПРЕДИМСТВА

- Може да се използва като довършителна смес в огнезащитни прегради (Q2, Q3, Q4)
- Отлично сцепление
- Перфектна гладкост на повърхността
- Увеличена устойчивост на повърхностите на механични повреди
- Може да се използва в среда с висока влажност (бани, кухни)
- Висока устойчивост на напукване
- Възможност за механично нанасяне
- Може да се използва върху смолисти основи

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип	2A в съответствие с EN 13963:2005 AC 2006
Реакция на огън	A2-s1, d0 - незапалим
Допустима дебелина	0-3 мм, нанесено в един слой
Температура на прилагане	Мин. 10°C
Разходни норми	0,10 кг/м ² – шпакловка на фуги на гипсокартонени плоскости 1,5 кг/мм/м ² – шпакловка на цяла повърхност
Срок на годност	12 месеца
Опаковка	Кофа: 20 кг (36 бройки на палет)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Опак.	Наименование	Описание	Опак.	Наименование	Описание
	NORGIPS FINAL FINISH	Идеално гладка шпакловъчна смес		NORGIPS START&FINISH	Готова довършителна шпакловъчна смес



Плоскост + Профил + **Смес** + Аксесоари = Решения NORGIPS

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА

Опаковка [кг]	Брой на палет [бр.]	[кг]
20	36	720

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да е здрава, суха, без мазнини, прах, и ронещи се частици. Преди да нанесете шпакловката върху повърхности с ниско сцепление (например върху маслени бои), тези основи трябва да бъдат надраскани, например с шкурка и след това почистени от прахта и изронените частици.

Абсорбиращите и нестабилни основи трябва да бъдат подсилени с дълбоко проникващ грунд.

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА

Преди да нанесете сместа я разбъркайте леко на ръка или използвайте миксер на ниска скорост. Когато прилагането на сместа се извършва машинно, тя може да бъде леко разреждана чрез добавяне на чиста вода на порции, не по-големи от 250 мл, за да получите необходимата консистенция. След добавяне на вода, разбъркайте сместа. За нанасяне на сместа използвайте чисти инструменти.

ПОЛАГАНЕ НА СМЕСТА

Сместа може да се полага ръчно или машинно. Максималната дебелина на сместа, нанесена в един слой, не трябва да надвишава 3 мм.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

- Шпакловката трябва да се нанася при температура на въздуха и основата мин. + 10°C. Съхранявайте продукта в затворена опаковка при температура от + 1°C до + 35°C. Не го излагайте на замръзване и слънчева светлина. Ако е настъпило краткотрайно замръзване на продукта, размразете го на стайна температура.
- Продължителността на изсъхване на шпакловката зависи от температурата и влажността в помещението (обикновено до 12 часа).
- Срокът на годност е 12 месеца.
- За повече информация посетете www.norgips.bg

Норгипс ООД

ул. Краковяков 50,
02-255 Варшава, Полша
тел. + 48 605 338 181

www.norgips.bg

Данните в тази листовка представляват само описание на продукта. Това са общи насоки, основани на нашите знания и опит и не се отнасят за конкретни приложения. Тъй като постоянно подобряваме и усъвършенстваме нашите продукти, запазваме си правото

да променяме техните параметри без предварително уведомление. Представените данни не могат да бъдат основание за каквито и да е претенции. Ако имате въпроси, моля, свържете се с техническия отдел на Норгипс или представител на Норгипс.